COLLE À BOIS

COLLE À BOIS QUI RÉSISTE À L'HUMIDITÉ.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Colle à bois de qualité supérieure pour l'intérieur (norme D2). Extra forte. Transparente après séchage.

DOMAINE D'APPLICATION

Bois sur bois, panneau de fibre de bois souple et rigide, panneau de résine synthétique et panneau d'aggloméré sur bois à l'aide de serres-joints ou d'une presse. Placage/collage de papier, carton, toile PVC avec dos en papier ou en textile sur bois et fibre de bois.

PROPRIÉTÉS

· Super forte
· Transparente après séchage
· Ne mousse pas
· Idéale pour des applications à l'intérieur (D2)
· Peut être peinte

PRÉPARATION

Conditions de mise en œuvre: Utiliser seulement si la température de l'atelier, de la colle et des matériaux à encoller n'est pas plus basse que +5°C. L'humidité de l'air relative ne doit pas dépasser 65%. Le taux d'humidité du bois doit se situer entre 8 et 12 %.
Exigences des surfaces: Les parties à encoller doivent être parfaitement propres, sèches, exemptes de poussière et de graisse, et bien ajustées.
Pré-traitement des surfaces: Dégraisser les espèces de bois graisses avec le Nettoyant/Diluant pour Bison Kit® ou un autre diluant.
Outillage: Peigne d'encollage à denture fine (1mm), brosse, rouleau, serre-joint ou presse.

MISE EN OEUVRE

Diluer: Diluer avec de l'eau si nécessaire.
Consommation: 2-4 m^2/kg, encollage des deux faces, en fonction de la nature des matériaux.
Mode d'emploi:
Appliquer une fine couche de colle uniforme sur une seule ou les deux faces à l'aide d'une brosse ou d'un autre outil. Laisser absorber quelques minutes. Assembler les deux parties dans les 8 minutes et serrer ou presser. La pression souhaitée est de 5 - 10kg/cm^2. Pour des colles résistantes à l'eau, consulter les fiches d'information techniques Bison Colle à Bois Extra et Bison Colle Bois Polyuréthane Super.
Temps de pression: 15 minutes (plus longtemps en cas de tension)
Temps-limite de reprise: Env. 8 minutes
Taches/restes: Eliminer les taches de colle fraîches immédiatement avec de l'eau. Les taches séchées ne peuvent être éliminées que mécaniquement.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Résistance à la température: De -20°C jusqu'à +60°C
Recouvrement: Bon

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Matière première de base: Dispersion d'acétate de polyvinyle
Couleur: Blanc (transparent après durcissement)
Viscosité: Liquide
Teneur en solides: Ca. 50 %
Densité: Ca. 1.09 g/cm^3
Point blanc: Ca. 5 °C
Point d'éclair: K3 (>55°C)

CONDITIONS DE STOCKAGE

Au moins 24 mois après production Conservation limitée après ouverture. Conserver dans un emballage bien fermé dans un endroit sec à une température entre +10°C et +20°C.

Nos conseils sont basés sur des recherches étendues et des experiences pratiques. En raison de la grande diversité de matériaux et/ou de conditions d'utilisation de nos produits, nous ne pouvons accepter aucune responsabilité pour les resultats obtenus et/ou pour des dommages éventuels qui résulteraient de l'usage du produit. Nous sommes cependant à vote entière disposition pour vous offrir des conseils.